

# anotec

## ANODES DE MAGNESIUM



Réf. Anode	Poids net (kg)	Poids brut backfill inclus (kg)	Potentiel circuit ouvert (V)
AT 23	2.3	+ - 6.0	1.55

### *Analyse chimique:*

Al %	Mu %	Cu %	Fe %	Zn %	Si %	Ni %	autres%	Mg
5.30-6.70	0.15-0.17	0.05	0.005	2.50-3.50	0.30	0.003	0.30	Reste

### *Composition chimique du backfill:*

- Gypse en poudre 80 %
- Bétonite en poudre 15 %
- Sulfate de sodium 5%

### Câble

5 m XLPE/PVC 4 mm<sup>2</sup> rouge